

Aufheizprotokoll (Belegereifheizen) Anhydritunterlagsboden

Achermann Unterlagsböden GmbH – Achermann Unterlagsböden GmbH – Achermann Unterlagsböden GmbH – Achermann Unterlagsböden GmbH – Achermann Unterlagsböden GmbH

Bedingungen:

1. Bei Calciumsulfat- (Anhydrit) Estrichen kann der Aufheizvorgang frühestens **7 Tage** nach **Einbauende** beginnen. (Ausnahme bilden anders lautende Angaben vom Hersteller und Lieferanten)
2. Die Nachtabsenkung der Heizung ist auszuschalten!
3. Während dem Einbau von Calciumsulfat-Estrichen kann die Heizung bereits mit einer Vorlauftemperatur von max. 20 C° in Betrieb genommen werden. Herstellungs- und Materialvorschriften sind jedoch in jedem Fall zu beachten.

Trockenheizen (Belegereifheizen)

Tag	Vorlauftemperatur in C°		Datum	Uhrzeit
	Soll	Ist		
= 8. Tg. 01	25 C°			
02	30 C°			
03	35 C°			
04	40 C°			
05	45 C°			
06	50 C°			
07	50 C°			
08	50 C°			
09	50 C°			
10	50 C°			
11	50 C°			
12	50 C°			
13	50 C°			
14	50 C°			
15	50 C°			
16	50 C°			
17	50 C°			
18	50 C°			
19	50 C°			
20	50 C°			
21	50 C°			
22	50 C°			
1. 23	50 C°			
24	45 C°			
25	40 C°			
abheizen	35 C°			
abheizen	30 C°			
abheizen	25 C°			

1. Der Trockenheizvorgang kann fortgesetzt werden bis zum Erreichen der geforderten Belegereife für Calciumsulfat-Heiz-Estriche von 0.5 CM %

Achermann Unterlagsböden GmbH – Achermann Unterlagsböden GmbH – Achermann Unterlagsböden GmbH – Achermann Unterlagsböden GmbH – Achermann Unterlagsböden GmbH

Hinweis: Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf mögliche Schutzrechte Dritter. Unsere Beratung befreit Sie nicht vor eigener Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise insbesondere unserer Datenblätter und technischen Informationen, sowie der eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf die objektspezifische Eignung.

Laufenburg, 01. Januar 2017

Achermann Unterlagsböden GmbH, Schützenmattstrasse 7, 5080 Laufenburg
Telefon: 062 874 10 02 info@achermannboden.ch www.achermannboden.ch